

Technický list produktu

Vitex Velatura Eco



Základová barva (voda) Excelentní přilnavost Rychle schne Výborný rozliv a plnivost Bílá matná vodou ředitelná základová barva pro vnitřní i venkovní použití. Je určena k nátěrům dřeva, skla, hliníku, galvanizované oceli, tvrdého PVC nebo povrchů se starými nátěry apod. Díky svému speciálnímu složení má vynikající plnicí a brusné vlastnosti a nabízí skvělou přilnavost ke všem starým nátěrům. Není ale určena k nátěru železa (holého kovu), protože neobsahuje antikorozní složky. Barva je téměř bez zápachu, snadno se nanáší, má velmi dobrý rozliv a nezanechává stopy po štětcí. Může být přetřena vodouředitelnými barvami (Aquavit) nebo rozpouštědlovými (Verolac, Platinum, Heavy Metal Silicon).
Odstín: Bílá **Ředění:** 5-10% vodou (štětec váleček), 10-15% vodou (stříkácí pistolí) **Doba schnutí na dotyk:** 30-60 minut **Doba na druhý nátěr:** 6-8 hodin **Balení:** 750ml, 2.5l **Vydatnost na jednu vrstvu:** 11-14 **Aplikace:** štětec, váleček, stříkácí pistole **Povrchová úprava:** mat **Lze tónovat v systému Colorfull:** ne **Měrná hmotnost:** $1,37 \pm 0,02 \text{ Kg / L (ISO 2811)}$ **Čistění:** vodou **Hodnoty VOC** Maximální hodnota dle směrnice 2004/42/CE pro tento produkt kategorie je 30 g / l. Tento produkt obsahuje maximum VOC <15 g / l. **Příprava povrchu** Povrchy musí být čisté, suché, zbavené prachu, mastnoty a materiálů se špatnou přilnavostí. K vyplnění děr nebo trhlin použijte tmel Acrylic putty. Poté povrch lehce obruste a odstraňte prach např. vlhkým hadrem. **Poznámka k aplikaci** Před použitím barvy ji dobře promíchejte, aby na dně nezůstala žádná usazenina a naředte (dle způsobu použití). Na připravený povrch naneste jednu nebo dvě vrstvy štětcem, válečkem nebo stříkácí pistolí.. Barva zasychá na dotek po 30-60min. Další vrstvu nanášejte po 6-8 hodinách. Doba schnutí je závislá na povětrnostních podmínkách s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje. Po úplném zaschnutí můžete povrch, mezi vrstvami lehce přebrousit a po odstranění prachu nanést druhou vrstvu barvy. Při aplikaci štětcem nebo válečkem s možností ředění do 10% nebo stříkácí pistolí s možností ředění do 15% vodou. Jako vrchní barvu lze použít vodouředitelný Aquavit eco, nebo ředidlové Verolac, Platinum, Hlavy metal silikon... Tyto časy jsou proměnné v závislosti na savosti povrchu, tloušťce vrstvy, teplotě a vlhkosti s vyšší vlhkostí a nižší teplotou se doba schnutí prodlužuje. Neaplikujte při teplotě pod 5°C a nad teplotu 35°C nebo při relativní vlhkosti nad 80% nebo pokud v příštích 48 hodinách hrozí déšť/mráz. Nepoužitá barva vyžaduje speciální zacházení pro bezpečnou likvidaci. **Skladování** 48 měsíců v orig. uzavřených obalech mezi 5°C až 25°C